

Грунт-эмаль WINIMAX M

ПОЛИВИНИЛОВАЯ

(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ)



MALCHEM
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ КРАСКИ

ОПИСАНИЕ Грунт-эмаль представляет собой однокомпонентный материалы на модифицированной поливиниловой основе.

НАЗНАЧЕНИЕ Для защиты конструкций: стальных, стальных оцинкованных или алюминиевых, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Применяется также для восстановления старых покрытий: хлоркаучуковых, виниловых и акриловых, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Краска может также применяться на бетонном основании.

СВОЙСТВА Основные достоинства материала: толстослойная краска, создающая полуматовое покрытие с очень хорошей адгезией к основанию, эластичное и механически прочное. Покрытие устойчиво к воздействию агрессивных факторов промышленной атмосферы, а также к периодическому воздействию воды.

Степень блеска: полуматовая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвета	По каталогу RAL	
ЛОС, г/л	550	
Плотность, г/см ³	1,3±0,1	
Объемная доля нелетучих веществ смеси, %	44±2	
Толщина слоя, мкм		
«по мокрому»	«по сухому»	
180	80	
220	100	
*Время высыхания при 20°C, толщина слоя - 80 мкм		
на отлип по ИСО 1517, ч	0,5	
до степени 3 по ГОСТ, ч	1	
полное высыхание по ИСО, су-ток	5-7	
Теоретический расход	мл/м ²	г/м ²
при толщине 80 мкм	140	170
при толщине 100 мкм	210	260

*Данный параметр может изменяться в зависимости от условий сушки, количества и толщины слоев.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Стальные поверхности должны быть очищены до степени чистоты согласно ISO 8501-1:2008 как минимум St 3, поверхность должна быть сухой, без жира и пыли.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА Перед применением основу грунт-эмали тщательно перемешивают. При необходимости до рабочей вязкости грунт-эмаль разбавляют разбавителем для алкидных материалов.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ Температура воздуха от 5°C до 30°C. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°C. Нельзя наносить покрытие при неблагоприятных погодных условиях. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть, валик.

В зависимости от метода нанесения визуальный эффект может отличаться. Для цветов RAL 9006, RAL 9007 и всех содержащих металлический пигмент, рекомендуемый метод нанесения - пневматическое распыление.

ПОКРЫВНЫЕ ЭМАЛИ

Поливиниловые материалы

**ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА**

Инструменты необходимо очистить разбавителем, поставляемым в комплекте, сразу после использования порции грунт-эмали.

**МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Грунт-эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Специальные инструкции по безопасному применению грунт-эмали приведены в Паспорте безопасности вещества.

**ТРАНСПОРТИРОВКА И
ХРАНЕНИЕ**

Транспортировать и хранить материал следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги при температуре -10°C до 35°C. Допускается транспортировать грунт-эмаль при температуре до -30°C не более одного месяца.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления